

# ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА BRILLIANCE PERLAMUTER



**БОЛАРС**<sup>®</sup>  
производство отделочных материалов



DIN EN 13300  
1 класс

- АКРИЛОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ
- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗЫСКАННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонирующая краска на основе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпательками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая перламутровый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




**1** Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости, выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



**2** Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения» или «Укрепляющий».



**3** Нанесите шпательку «Vavilon», «Malta» или «Marakesh» металлической кельмой не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя составляет от 0,5 до 5 мм.



**4** Сразу после нанесения шпательки сформируйте желаемую фактуру (объемный рисунок) на поверхности техникой «на отлип». Широкие и редкие мазки образуют более спокойную поверхность. Частые и мелкие - более декоративную и эффектную. Высоту рельефа по желанию слегка заглайте шпателем.



**5** Нанесите тонирующую краску на поверхность от угла до угла в один или в несколько слоев при помощи валика, губки, резинового шпателя или кисти легкими движениями в одном или в нескольких направлениях.



**6** Для придания эффекта старины и акцентирования рельефа нанесенную на поверхность краску можно слегка размыть с наиболее выпуклых мест влажной губкой. Краску наносите на поверхность стен от угла до угла, без перерыва.

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C. Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

### Расход материала

50-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

### Колеровка и разбавление

Цвет: колеруется по каталогам БОЛАРС. Допускается разбавление водой до 5%.

### Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

### Фасовка и хранение

Выпускается в банках 2 и 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

### Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8,0-9,0
время высыхания	2 часа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
толщина стертого слоя при циклах истирания	< 5 мкм при 200 циклах
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от +5 до +40°C
устойчивость	влажная уборка с моющими средствами
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов